

Fashion er en vandopløselig, lugtsvag oliemaling til indendørs brug. Har gode påføringsegenskaber og giver en slidstærk og elegant finish. Anvendes til mellem- og topstrøg på paneler, MDF, døre, vinduer, karme, lister og inventar.

## FYSISKE DATA

Type:	Vandopløselig, polyuretanmodificeret oliemaling
Farve:	Hvid base samt A-, B- og C-base, som tones via Gjocomix
Glans:	Findes i: Mat 05, silkemat 15, halvblank 40, højglans 80
Viskositet (P):	65-80
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,1-1,3
Tørstof (volumen %):	35-37

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet filmtykkelse, våd:	100 - 120 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1-2 timer
Overmalingsinterval, min.:	6 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur (over +20°C).

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede flader vaskes med Gjoco Husvask og skylles med vand. MDF, bygningsplader, hårde underlag og gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og afstøves. Alle flader grundes med 1 strøg Gjoco Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal altid grundes før påføring af Fashion 05/15/40/80.

Nye og gamle misfarvede/gulnede paneler grundes med min. 2 strøg Gjoco Sperregrunn.

## Anvendelsesmåde

Fashion er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. På interiørdetaljer og overflader, hvor der ønskes en glat og jævn overflade, anbefales det at bruge en pensel af god kvalitet. Påføres jævnt og fyldigt.

På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur. Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel.

For at undgå sprækker langs panelernes samlinger som følge af ændringer i luftfugtigheden anbefales det, at panelerne behandles før opsætning. Eventuelt kan panelet behandles på sidst på vinteren, når luftfugtigheden normalt er lavest.

Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <75 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS