

PP Sandspartelmasse Medium Airless



Produktdatablad


Produktbeskrivelse: Brugsklar, forstærket let sandspartelmasse til indvendig brug i tørre rum. Specielt udviklet til påføring med airless sprøjte.

Produktanvendelse: Anvendes til plet- og fuldspartling af lofter og vægge af f.eks. beton, puds og tidligere malede overflader.
Bunden skal være ren, fast, tør og bæredygtig.
Grundes inden videre behandling med PP Plastgrunder.
Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning.
Ved påføring med rulle anbefales en langhåret rulle, der fugtes let med vand inden spartling.

Tekniske data:

Massefylde:	1,1 kg/l
Tørstof:	55 vol %
Lagtykkelse:	Maks. 4 mm
Kornstørrelse:	Maks. 0,20 mm
Vedhæftning på beton:	0,63 MPa
Påføring:	Påføres med airless sprøjte . Kan også påføres med rulle
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	0,5 – 2,0 m ² pr. liter per behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 2 timer Overmalbar: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

CE - Fuldspartling



April 2015, erstatter september 2013

Undersøg altid om produktdatabladet er det seneste udsendte på www.ppm.dk. I takt med den teknologiske udvikling kan produkttegenskaberne ændres. Oplysningerne er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.