

PP Vådrumsfinish



Produktdatablad

Produktbeskrivelse: Halvmat acrylplastemalje.

Produktanvendelse: Anvendes som slutmaling til behandling af vægge i våde rum. På vægge af organiske materialer fx gipskartonplader, må behandlingen kun udføres i fugtig zone. Fremtræder med en hård, porefri og særdeles vaskbar og robust overflade. Hæmmer mug- og skimmeldannelse. Tidligere malede flader rengøres med Kalkfjerner og Grundrengøringsmiddel. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Grundmaling udføres med PP Vådrumsgrund. PP Vådrumsfinish påføres 1. gang når PP Vådrumsgrund er let klæbende efter 3-4 timer og inden 16 timer. PP Vådrumsfinish påføres 2. gang efter 16-20 timers tørring. Malebehandlingen skal tørre i 7 døgn ved min. 15 °C før den udsættes for fugt- eller vandpåvirkning.

Tekniske data:

Glans:	Halvmat, glans 30
Massefylde:	1,2 kg/l
Tørstof:	46 vægt% 37 vol%
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Påføringstemperatur:	Min. +10°C og i en luftfugtighed under 70%
Rækkeevne:	6-7 m ² /liter på sugende bund 7-8 m ² /liter på ikke sugende bund
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 2-3 timer Overmalbar: 16-20 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 0-1

Juni 2015, erstatter november 2007

PP Mester Maling A/S
Islevdalvej 185
2610 Rødovre
Tlf. 70 15 20 40
Fax. 44 54 16 96
www.pppmm.dk

Undersøg altid om produktdatabladet er det seneste udsendte på www.pppmm.dk. I takt med den teknologiske udvikling kan produkttegenskaberne ændres. Oplysningerne er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.