

Yunik Træmaling 20, 50 og 90 PLUS



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Akrylemalje med ekstra god dækkeevne. Er let at anvende og fremstår flot og ensartet. Overfladen bliver hård, tåler rengøring og gulner ikke. Spærrer ikke for gennemslag fra vandskjolder og nikotin. Findes i 3 glansgrader. Glans 20, halvmat, glans 50 halvblank og glans 90, helblank.
Produktanvendelse:	Brug den til færdigbehandling af grundet træ og metal indendørs. Fx på vinduer, døre, karme, paneler, køkkenlåger, rør og radiatorer.
Før du maler	Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende maling. Vask grundigt med grundrengøring. Grund nyt eller bart træ med vandig grundmaling. Ubehandlet jern og metal behandles med rustprimer. Slib blanke og malede overflader matte efterfulgt af en behandling med grundmaling.
Når du maler	Påfør 1-2 gange med pensel, malepude, rulle eller sprøjte. Påføringstemperaturen skal være min. +10 °C og luftfugtigheden må ikke være over 80 %.
Tekniske data:	
Glans:	20, halvmat 50, halvblank 90, helblank
Massefylde:	1,3 kg/l
Tørstof:	Vægt: 48 % Vol: 38 %
Rækkeevne:	8 - 12 m ² /l pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 6 timer Ved lavere temp. og/eller højere luftfugtighed forlænges genbehandlingstiden. Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Frostfrit i tætsluttende emballage
Sikkerhedsregler:	Vedr. MAL-kode, se sikkerhedsdatablad
November 2012, erstatter august 2009.	
Tips og gode ideer:	I den første tid efter at emnet er malet, er det en god idé at behandle det forsigtigt, så overfladen ikke beskadiges.

Fax. 44 54 16 96
www.ppm.dk

Undersøg altid om produktdatabladet er det seneste udsendte på www.ppm.dk. I takt med den teknologiske udvikling kan produkttegenskaberne ændres. Oplysningerne er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.