

Beskrivelse

Hård, glat og reistent Polyurethanforstærket Acrylemaille.
Anvendes indendørs til træ og metal, eksempelvis karme, paneler, vinduesplader og døre.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.
Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Grundning og mellemstrygning med Supergrund 726 elleroliegrund 723.
Efter mellemstrygning, færdigmales med PU-Emaille i ønsket glans.
Tidligere malede flader klargøres med slibning, evt. spartling, pletning og mellemstrygning inden færdigmaling.
Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med Finefinish	10-14 (Graco)			100 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Polyurethan og tværbindende acryl

MBK-Type:

Glans: Ca. 30, halvblank

Vol. tørstof: Ca. 35%

Kulør: Hvid, Brækket hvid 205 og B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: 8-10 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)