

### Beskrivelse

Vådromsmaling 738 er baseret på en speciel hærdende acryl kombineret med polyuretan, som giver en ekstra stærk og resistent overflade.

Produktet er derfor særdeles velegnet i storkøkkener, institutioner, fabrikker osv.

Anvendes indendørs til maling af vægge og lofter af gips, beton, puds og tidligere malede overflader.

Vådromsmaling 738 indgår ligeledes i Beck & Jørgensen A/S vådrumsprogram.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og letafsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710. Glasvæv og filt bør grundes med egnet vævfylder.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Ved benyttelse i våde rum, se detaljeret beskrivelse over malebehandling og vedligehold for Beck & Jørgensen A/S Vådromssystem, rekvireres på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl

**MBK-Type:** Acrylplastvægsmaling

**Glans:** Ca. 30, halvblank

**Vol. tørstof:** Ca. 38%

**Kulør:** Hvid, samt lyse og mellem nuancer i B&J Toneservice

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand. Fortyndes normalt ikke

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/litr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

