



TEKNISK DATABLAD

# KEIM OPTIL<sup>®</sup>-GROB

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Optil-Grob er en brugsklar slæmmende sol-silikatmaling til indendørs brug iht. DIN EN 13 300 (opfylder også kravene i.h.t. DIN 18 363, 2.4.1)

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Optil-Grob kan anvendes til maling af alle gængse indvendige væg- og loftsflader, hvorved der opnås en slæmmende eller let kornet effekt. KEIM Optil og KEIM Optil-Grob er velegnede, hvor der stilles særlige krav til farvens intensitet og udseende. Flader med saltudblomstringer, lakerede flader, træ samt kunststofapeter er ikke egnede underlag.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

- intensive og lysægte farver
- fremragende dækkeevne
- økonomisk i brug
- meget diffusionsåben
- modvirker skimmel
- spændingsfri
- ikke brændbar

### Materialspecifikationer:

- Organisk andel: < 5 %
- Massefylde: ca. 1,50 g/cm<sup>3</sup>
- PH-Værdi: ca. 11
- Ækvivalent luftlagstykkelse:  $s_d < 0,01$  m (svarer til vanddamp-diffusionsmodstand:)  $V > 2000$  g/m<sup>2</sup>d

### Farvenuance:

Hvid, KEIM Palette eksklusiv og iht. KEIMs farveblok "Avantgarde". Fås endvidere i 16 monokrome farver. Bemærk: Optil-Grob-seriens monokrome farve 9019 zinnoberrød kan kun fremstilles med et organisk pigment. Den anvendte pigmenttype udviser god lysægtighed. Optil-Grob fås ikke i farverne guld og sølv. Må kun tones med monokrome farver fra Optil-Grob-serien.

## 4. FREMGANGSMÅDE

### Klargøring af underlag:

Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent og frit for støv og fedt. Underlags- og lufttemperatur under påføring og tørring > 5°C.

Det er ikke nødvendigt at forbehandle gipsspartlede områder.

KEIM Optil-Grob kan blandes med Keim Optil i et hvilket som helst forhold. KEIM Optil-Grob kan anvendes som grundings- eller slutbehandling.

KEIM Optil-Grob kan stryges eller rulles på. Må udelukkende fortyndes med vand.

### Grundning:

10 liter KEIM Optil-Grob fortyndes med maks. 1 liter rent vand.

### Slutbehandling:

KEIM Optil eller KEIM Optil-Grob ufortyndet.

### Tørretid:

Der kræves mindst 12 timers tørretid mellem strygningerne.

### Forbrug:

På glat underlag ca. 0,15 liter KEIM Optil-Grob pr. m<sup>2</sup> og arbejdsgang, varierer meget alt afhængig af underlag og arbejdsmetode. Det faktiske forbrug kan kun beregnes ved hjælp af prøveflader.

### Rengøring af værktøjet:

Værktøjet skal rengøres med meget vand straks efter brug.

## 5. LEVERINGSFORM

Spande med 5 l og 15 l.



## **6. OPBEVARING**

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

## **7. BORTSKAFFELSE**

EU-affaldskode nr. 08 01 12

Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

## **8. SIKKERHEDSANVISNINGER**

Kalk og cement, der kommer i forbindelse med vand, reagerer alkalisk. Overflader, der ikke skal behandles, skal tildækkes. Stænk på omkringliggende flader skal straks opløses med rigelige mængder vand og fjernes. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

