

# Profloor EW-Maling A+B

## Vandig epoxymaling - sæt

### Anvendelsesområder:

Til maling af gulve, vægge og lofter af f.eks. beton, eternit og træ, samt på grundmalet metal. Anvendes f.eks. i udstillingslokaler, levnedsmiddelindustri og værksteder samt i vådrum og i øvrige lokaler, hvor der er krav om meget god vaskbarhed og ridsefasthed. Kan anvendes hvor der vaskes med højtryksrensere.

### God ridsefasthed, rengøringsvenlighed, kemikalieresistens og farvestabilitet.

### Underlag

Alle flader, der skal males, skal være rene og fri for rester af olie, sæbe og fedtstoffer samt frit for løstsiddende materiale. Findes meget betonslam fra støbning, skal overfladen afvaskes med surt rengøringsmiddel som efterfølgende afskylles med vand, inden der males med epoxymaling.

### Brugsanvisning

Påføres på velafrenset underlag. Der tilsættes 10% vand ved første påføring på sugende underlag. Når første lag er tørt, påføres næste lag ufortyndet. **Forbrug** 150 g/m<sup>2</sup> + 10% vand ved brug som vandfortundet primer. Derefter 200 g/m<sup>2</sup> pr. påføring.

### Skridsikring

Der kan drysses en smule 0,1-0,3 kvartssand i den våde maling. Der skal rulles efter, så toppene på sandet lukkes med maling. Det anbefales at påføre yderligere et lag maling, ovenpå skridsikringen.

### Produktdata:

<b>Kemisk base</b>	Epoxyresin, - og epoxyhærder tilsat vand, pigmenter, fyldstoffer mv.
<b>Densitet</b>	<b>A</b> 1,05 kg/l <b>B</b> 1,30 kg/l <b>Mix</b> 1,25 kg/l
<b>Tørstofindhold</b>	60 %
<b>Viskositet</b>	<b>A</b> 2000 cP. v/20°C - <b>B</b> 3000 cP. v/20°C - <b>Mix</b> 2-3000 cP v/20°C
<b>Brugstid/potlife</b>	Højst 1 time. v/20°C
<b>Temperatur</b>	Bør ikke anvendes ved temperaturer under 10 C
<b>Luftfugtighed</b>	Højst 85% RF. - vær opmærksom på kondens/dugpunkt Høj luftfugtighed øger risiko for glans-tab ved langsom udtørring
<b>Tørretid v. 20°C</b>	Let trafik 24 timer - Fuldt udhærdet efter 7 døgn
<b>Vedhæftning</b>	> 1,5 N/mm, dvs. altid brud i betonen (forudsat rent underlag)
<b>Holdbarhed</b>	Lagerstabil i mere end 12 måneder ved korrekt opbevaring
<b>MAL-kode</b>	<b>00-5</b>

### Emballage:

**Spand/dunk** 2 kg A komp. i dunk og 10 kg B-komp. med farve i spand.

**Mix:** Blandingsforhold er 1:5 på vægt og fremgår også af hærderens emballage.  
**Skal vejes omhyggeligt af og må ikke blandes efter volumen.**

**V. nr.** 665-Sxxxx12 - (xxxx = RAL koden)

Promal A/S,  
Joachim Wellersvej 27  
DK-7500 Holstebro  
CVR. 20669438

Tlf: + 45 96105080  
E-mail: info@promal.dk  
Web: www.promal.dk  
Shop: www.maling.nu

