

Skovgaard & Frydensberg

LINOLIEMALING / Udendørs



Produktfakta:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg Linolie maling er revet på 3-valseværk efter oprindelige metoder, hvilket betyder, at pigmenter og olier er bragt helt tæt sammen. Derved dækker malingen bedre og rækker meget længere. Anvendes på træ – rene og tidligere linolie malede overflader. Linolie maling arbejder med træet, giver en flot overflade og er meget vejrbestandig.

Dansk Standard EN-927-5.

Indeholder

Koldpresset linolie, pigment, antiskimmelmiddel (fungicid) og tørrelse.

Rækkeevne

1 liter rækker til ca. 12-14 m² pr. behandling.

Emballage størrelser

1 liter, 2,5 liter, 5 liter.

Glans

Ca. 20 halvmat.

Opløsningsmiddel

Ingen.

Fortynding

Til fortynding anbefales Skovgaard & Frydensberg Grundolie, til ønsket strygekonsistens opnås. Hvis man vil opnå en blankere overflade, kan linolie malingen tilsættes Linoliefernis med tørrelse til sidste stryging.

Rengøring

Pensler og værktøj aftørres i klude, og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.

Tørretid

Ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge Linolie malingen hvor døgntemperatur kommer under 6°C.

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.

2 Brug evt. Skovgaard & Frydensberg Væg & Facaderens, hvis overfladen er smudsig.

3 Løstsiddende maling afskrabes.

4 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
Påfør derefter evt. Skovgaard & Frydensberg Knastelak på alle knasterne 1-2 gange.

5 Det anbefales at grunde med Skovgaard & Frydensberg Grundolie indtil overfladen er mættet.

6 Overskydende olie aftørres med tørre og fnugfrie bomuldsklude ca. 20 min. efter påføring.

7 Spartling mm. foretages efter skøn/vurdering af maler, og spartlinger grundes igen.

8 Det anbefales at tynde linoliemalingen til passende strygekonsistens med Skovgaard & Frydensberg Grundolie eller hvis en højere glans ønskes, med Skovgaard & Frydensberg Linoliefernis med tørrelse.

9 Tørretiden vil ca. være 24 timer ved 20°C, 50%RF og er dermed overmalbar.
Malingen er gennemhærdet efter flere døgn.

10 Linoliemalingen påføres i tynde lag, der påføres 2 til 3 lag, med tørretid mellem lagene.

13 Vedligehold af linoliemaling kan fortages med Skovgaard & Frydensberg Grundolie.
Anvend pensel og tør efter med fnugfri bomuldsklud 20 min efter påføring.

12 Oliemættede klude kan selvantænde. Kluden mættes med vand eller destrueres efter brug.

Kvalitetskontrol:

Ved tvivlsspørgsmål om produktets kvalitet eller korrekt anvendelse, skal der omgående rettes skriftlig henvendelse til Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg, teknisk afdeling. Derefter vil der blive indledt en kontrol af produktet og om at påføringsanvisningen er overholdt.

Ved tvivlsspørgsmål om overfladebehandling vil der blive rettet kontakt til firmaet Overfladeteknik, Malerteknisk Rådgivning ApS, Akacievej 2A, 2630 Taastrup, tlf. 43 99 60 48.

Ved produktfejl vil omkostningerne blive afholdt af Skovgaard & Frydensberg og hvis det ikke kan påvises, afholdes omkostningerne af modparten.



**Farvefabrikken
Skovgaard & Frydensberg
Gadestævnet 6-8
2650 Hvidovre
Tlf. +45 36 75 32 22
www.skovfryd.dk**